

Název	SIGA PRO PD STANDARD Podlahářské akrylátové lepidlo																										
Vlastnosti	Jednosložkové disperzní akrylátové lepidlo, vytvrzující odpařením vody.																										
Použití	Lepidlo na podlahové krytiny z PVC, textilní podlahoviny, dřevěné mozaikové parkety, nelakovaného korku, polystyrenu, polyuretanu apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě vystaven působení vody nebo vlhka.																										
Technické údaje																											
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,45 - 1,55 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Otevřený čas:</td> <td>10 - 12 min.</td> </tr> <tr> <td>Doba vytvrzování:</td> <td>24 - 72 hod.</td> </tr> <tr> <td>Doba zpracování:</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Průměrná spotřeba s ohledem na rovnost a savost povrchu:</td> <td>stěrka 4 x 4 mm - 399,5 g/m² stěrka 6 x 6 mm - 415 g/m² stěrka 8 x 8 mm - 659 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +40°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>0°C až +60°C</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kbelík 1 kg, 3 kg, 5 kg a 20 kg</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,45 - 1,55 g/cm ³	Otevřený čas:	10 - 12 min.	Doba vytvrzování:	24 - 72 hod.	Doba zpracování:	30 min.	Průměrná spotřeba s ohledem na rovnost a savost povrchu:	stěrka 4 x 4 mm - 399,5 g/m ² stěrka 6 x 6 mm - 415 g/m ² stěrka 8 x 8 mm - 659 g/m ²	Odolnost UV záření:	ano	Aplikační teplota:	+5°C až +40°C	Tepelná odolnost:	0°C až +60°C	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	bílá	Balení:	kbelík 1 kg, 3 kg, 5 kg a 20 kg
Vzhled:	nestékavá pasta																										
Měrná hmotnost:	1,45 - 1,55 g/cm ³																										
Otevřený čas:	10 - 12 min.																										
Doba vytvrzování:	24 - 72 hod.																										
Doba zpracování:	30 min.																										
Průměrná spotřeba s ohledem na rovnost a savost povrchu:	stěrka 4 x 4 mm - 399,5 g/m ² stěrka 6 x 6 mm - 415 g/m ² stěrka 8 x 8 mm - 659 g/m ²																										
Odolnost UV záření:	ano																										
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C																										
Tepelná odolnost:	0°C až +60°C																										
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																										
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																										
Barva:	bílá																										
Balení:	kbelík 1 kg, 3 kg, 5 kg a 20 kg																										
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Na očištěný savý podklad naneste pomocí zubové stěrky vrstvu lepidla. Lepidlo nechejte zavadnout, poté pokládejte podlahovinu a v krajích zaválečkujte. Pracovní doba je cca 30 min. v závislosti na pracovních podmínkách a savosti povrchu. Pro dobré přilnutí by pracovní teplota neměla klesnout pod +5°C. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802.																										
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																										
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																										